



Scheda tecnica N. **1039.5**

Prodotto N. POLYMAR® HOCHGLANZ

Articolo N. 8205 5240

Tipo di spalmatura e finissaggio			
Tipo di spalmatura	PVC		
Finissaggio	Laccatura lucida su entrambi i lati		
Comportamento alla fiamma			
	ISO 3795 <100 mm/min.		
Peso totale	680 g/m ²		EN ISO 2286-2
Resistenza alla trazione ordito/tra	3000 / 3000 N/50 mm		EN ISO 1421/V1
Resistenza alla lacerazione o/t	300 / 300 N		DIN 53363
Adesione	20 N/cm		PA 09.03 (intern)
Resistenza al freddo.	-40 °C		EN 1876-1
Resistenza al caldo	+70 °C		PA 07.04 (intern)
Solidità alla luce	>6 Note, Value		EN ISO 105 B02
Resistenza alla piegatura	nessuna piega	100000 x	DIN 53359 A
Tessuto di supporto			
Tessuto di supporto	PES		DIN EN ISO 2076
Titolo del filato	1100 dtex		DIN EN ISO 2060
Armatura	L 1/1		
Osservazioni	Conforme alle richieste della norma EN 12641-1		

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni fino a -5% (colore, peso totale, ecc.) che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni sono frutto delle conoscenze ed esperienze in nostro possesso fino a questo momento e non devono essere considerate vincolanti e impegnative. Le applicazioni indicate non dispensano dalla verifica dell' idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.