



Scheda tecnica N. **1890.8**

**Prodotto N.** POLYMAR® POLYMAR FR 750 ECLIPSE

**Articolo N.** 8296 6999

---

**Tipo di spalmatura e finissaggio**

Tipo di spalmatura **PVC**

Finissaggio **Laccatura acrilica su entrambi i lati, Protetto contro la formazione di funghi e muffe, Protetto contro i raggi UV**

Comportamento alla fiamma **DIN 4102: B1, UNE 23 723-90 1R: M.2, NFP 92507: M2, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2**

---

Peso totale **765** g/m<sup>2</sup> EN ISO 2286-2

---

Resistenza alla trazione ordito/tra **2800 / 2800** N/50 mm EN ISO 1421/V1

---

Resistenza alla lacerazione o/t **280 / 280** N DIN 53363

---

Adesione **20** N/cm PA 09.03 (intern)

---

Resistenza al freddo. **-40** °C EN 1876-1

---

Resistenza al caldo **+70** °C PA 07.04 (intern)

---

Solidità alla luce **>6** Note, Value EN ISO 105 B02

---

Resistenza alla piegatura nessuna piega **100000 x** DIN 53359 A

---

**Tessuto di supporto**

Tessuto di supporto **PES** DIN EN ISO 2076

Titolo del filato **1100** dtex DIN EN ISO 2060

---

Armatura **L 1/1**

---

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni fino a -5% (colore, peso totale, ecc.) che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni sono frutto delle conoscenze ed esperienze in nostro possesso fino a questo momento e non devono essere considerate vincolanti e impegnative. Le applicazioni indicate non dispensano dalla verifica dell' idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.